

## Средство для древесины ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

### Для защиты и декоративной отделки древесины

на основе модифицированных алкидных смол и светостойких пигментов

- Для внутренних и наружных работ
- Образует эластичное паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям
- Защищает древесину от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей
- Возможность применения на ранее окрашенной олифой древесине
- Идеально для тонирования деревянных и паркетных полов перед нанесением лака

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Для обработки деревянных конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона: новых, ранее не крашенных, а также пропитанных ранее другими средствами защиты древесины, оксолью или олифой. При этом не допускается сплошная пленка на обрабатываемой поверхности. Для тонирования деревянных и паркетных полов перед нанесением лака.
СВОЙСТВА	Образует эластичное паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. Содержит комплекс высокоэффективных биоцидов концерна The Dow Chemical Company для защиты древесины от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей. Светостойкие прозрачные пигменты защищают древесину от выгорания. Натуральное льняное масло придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание. Благородное полуглянцевое высокопрозрачное покрытие подчеркивает текстуру и красоту древесины.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое покрытие и непрочный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. Рекомендуется предварительно нанести ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO для эффективной защиты от гниения, плесени, насекомых-вредителей.
НАНЕСЕНИЕ	Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать, не разбавлять. Наносить 1-3 слоя или окунанием. Тщательно обработать торцы до насыщения. При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты, лучше выбирать тот же или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших площадей рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев. Минимальная температура использования: 5°C (оптимальная температура нанесения 18-20°C).
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 60-70%: Между слоями - 12 ч. Время полного высыхания - 24 ч.
РАСХОД (в 3 слоя)	Пиленая древесина до 9м <sup>2</sup> /л; строганая древесина до 16м <sup>2</sup> /л
СУХОЙ ОСТАТОК	30-35%
ХРАНЕНИЕ	Срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет при температуре -30°C до +25°C. Беречь от огня! Хранить в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	- 13 готовых цветов: бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик, рябина, орех, палисандр, орех Гварнери, черешня - возможность колеровки бесцветного средства ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК в 40 дополнительных цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ»
СОСТАВ	Алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, льняное масло, комплекс высокоэффективных биоцидов, светостойкие прозрачные пигменты (для цветных), функциональные добавки.
ФАСОВКА	1л, 3л, 10л.